



Environment Friendly

大切な家を守りたい。



驚異の撥水力が長期間持続する。

シリコン系濃縮撥水剤 マディソンガード

MADISON GUARD



一度塗りで撥水効果を発揮し、壁面への浸水を長期ガード。

マディソン・ガードは壁面に塗布すると、表面の細孔に浸み込み薄い保護膜を作ります。

この保護膜が空気中の二酸化炭素と反応して溶解しない無機質の層を形成し、

壁面を大気中の化学物質から守り、接着性能や耐色性を確保しながら、強力な撥水性能を発揮します。

用途

スタッコ／モルタル／漆喰／砂岩／人造石／コンクリート（打放し・高架橋）／ブロック／セメント板等の壁面に塗布すると表面の細孔に浸み込み強力な撥水性能を発揮します。

施工方法

1. 内容量：1リットルのマディソン・ガードに7リットルの清水を加え8倍希釈の撥水溶液8リットルを作ります。（ガロン瓶の場合は30.4リットル）
2. 施工適温：8倍希釈の溶液を使用して6℃～38℃の比較的乾燥した気候のもとで施工してください。夜間気温がマイナスを予想される状況下では使用を避けてください。
3. 塗布面積：擬石等の吸い込みの激しい素材の場合は約10㎡/ℓ（希釈換算）程度になりますが、スタッコの場合は約20～24㎡/ℓ（希釈換算）。パターンによって施工可能な面積が増減します。
4. 施工方法：ローラーで塗布してください。吹付の方は塗装用電動スプレーガン（口径0.6～1.2）や携帯型スプレー等で、十分に乾燥させたスタッコの上に壁面から30cm程度離してスプレーしてください。
5. 乾燥時間：下地の十分乾燥しているスタッコの表面に、外気温が約20℃の場合、表面に塗布して5～10分程で乾燥が始まり、約2時間程度で乾燥します。
6. 耐用年数：マディソン・ガードは適切に塗布すれば、塗布した表面を7～10年保護します。

施工上の注意

- 撥水剤の塗布には吹き残しの無い様に十分ご注意ください。乾燥してから水を掛けてご確認ください。
- スプレーで塗布する時に壁面から間隔が取れない場合、気泡が発生する可能性があります。
- 外気温が6℃以下の場合塗布された表面が気化熱により白く変色する場合がありますので気温には十分ご注意ください。その場合刷毛塗り等で試し塗りしてご確認ください。
- 製品は水性ですが、施工時は安全ゴーグルとマスクを必ずご着用ください。

取り扱い上の注意

- 幼児の手の届かないところに保管してください。
- 皮膚に付いたときは15分間水で洗い、医師の診察を受けてください。
- 飲み込んだ時は直ちに医師の診察を受けてください。
- 目に入った時は15分間水で流し、医師の診察を受けてください。
- 吸引した時は新鮮な空気環境に移動して安静にし、医師の診察を受けてください。

驚異の撥水力が長期間持続する。

シリコン系濃縮撥水剤 マディソンガード

MADISON GUARD

■1ℓ／3.8ℓ ■成分：ジアメター／メタノール／水／シリコン

